



omay[®] PC 薄膜 G11

- ◇ 颜色和纹理：透明双面抛光；
- ◇ 保护膜：双面保护膜；
- ◇ 厚度范围：0.125mm~6.0mm；
- ◇ 常用卷材厚度：0.125mm、0.175mm、0.25mm、0.375mm、0.5mm、0.76mm；
- ◇ 常用片材厚度：0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、3.0mm；
- ◇ 用途：各类铭板、标牌、汽车仪表盘、玩具车壳、头盔、广角镜等。

◇ 物性一览表

序号	物性	性能指标	单位	测试标准
物理性能	密度	1.2	g/cm ³	ISO 1183
	雾度	<0.5	%	ASTM D1003
	透光率	89	%	ASTM D1003
机械性能	拉伸强度	60	MPa	ISO 527
	断裂伸长率	>100	%	ISO 527
	拉伸模量	2300	MPa	ISO 178
	弯曲强度	91	MPa	ISO 178
	表面张力	≥34	dyn / cm	测试液
电性能	介电常数	3	-	IEC60250
	耐电压值	30	KV/mm	IEC 60243
	耐电弧性	250	-	IEC 60112
	表面电阻率	1.00E+16	Ω/square	IEC 60093
	体积电阻率	1.00E+17	Ω-cm	IEC60093
	热性能	热膨胀系数	5.8	×10 ⁻⁵ /°C
热传导率		0.2	W/(m*K)	ASTM D5470
收缩率 (150°C)		0.5~0.7	%	ASTM D1204
玻璃化温度		152	°C	ISO 306
可燃性	阻燃等级	V-2/VTM-2		E249605

注:本测试仅供参考,不作为绝对应用指标.



地址: 苏州高新区华山路158-30号

电话: +86 512 66652011

E-mail: omay@pc-film.com

传真: +86 512 66652012

网址: www.pc-film.com